



IPLYDECO MARINO

Ficha Técnica

*Barnices
decoración y carpintería*

FICHA N° 40-07

CODIGO: BD-40

DESCRIPCIÓN: Barniz de resina alcídica, modificado con aceite de madera y resina fenólica y aceite de linaza.

CAMPO DE APLICACIÓN: Todo tipo de maderas al exterior, donde se necesite un acabado resistente a la humedad y las condiciones climatológicas. Construcciones de madera, embarcaciones, puertas, ventanas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Brillo.
Color:	transparente.
Peso específico:	950-1050 grs/lt.
Viscosidad:	100-130 segundos copa Ford nº4 a 20°C.
Sólidos:	50% ± 2%.
Rendimiento:	12-16 m ² /kg.
Secado:	6-8 horas.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	Brocha, rodillo o pistola.
Disolvente:	Disolvente brocha.
Tiempo rebarnizado:	20-24 horas. No tiene límite máximo.
Envasado:	1 y 5 Kgs.

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

Aplicación: Remover bien el producto, hasta su perfecta homogeneización. Las superficies a barnizar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc.

Preparación de la superficie: La superficie a barnizar debe estar completamente limpia y seca. No aplicar en días húmedos ó a temperaturas inferiores a 8°C. La madera no debe contener más de un 15% de humedad. Se obtienen mejores resultados con una brocha plana. Lijar la superficie a fondo (lija de grano fino). 1ª capa de barniz se rebaja con un 10% de disolvente brocha y pasadas 24 horas aplicar dos manos sin rebajar, esperando entre 20 y 24 horas. Para conseguir un acabado muy terso y uniforme se recomienda un lijado suave entre las capas de barniz.

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año.

Precauciones: Producto inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de los vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 562 04 20 Dpto. Toxicología. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

IPLISA (INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO,S.A.)

Circunvalación, 13 28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)
91-675.19.98 - FAX: 91-676.42.84 - email: iplisa@iplisa.com

