



CLOROCAUCHO PISCINAS

Ficha Técnica
Clorocauchos

FICHA Nº 30-04
CODIGO: CL-40

DESCRIPCIÓN: Pintura basada en caucho clorado, de gran resistencia al agua, álcalis, ácidos, etc. Tiene muy buena adherencia y proporciona un acabado muy duradero.

CAMPO DE APLICACIÓN: Indicada para la protección y decoración de piscinas tanto exteriores como interiores.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Acabado:	Brillo sedoso.
Color:	Azul piscinas y blanco.
Peso específico:	1200-1300 grs/lt.
Viscosidad:	140-160 segundos copa Ford, nº 4 a 20°C.
Sólidos:	56% ± 1%.
Rendimiento:	8-12 m ² /kg.
Secado al tacto:	1/2-1 hora.
Secado total:	7-10 días.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	A brocha, rodillo o pistola.
Disolvente:	Disolvente clorocaucho.
Tiempo de repintado:	2-4 horas.
Envasado:	1, 5 Kgs. y lata.

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

Aplicación: Remover bien el envase. El cemento debe estar bien fraguado. Limpiar las superficies con una mezcla de 1 parte de ácido clorhídrico (sulfumante) + 1 parte de agua o 1 Kg. de fosfato trisódico con 10 litros de agua, según el estado del cemento, después lavar con abundante agua dulce a presión. Dejar secar totalmente antes de proceder a su pintado. Aplicar la primera mano diluida para una mejor penetración y sellado y la segunda mano pura. No pintar a menos de 10°C ni a mas de 30°C. Evitar la luz directa del sol y una vez pintada no llenar la piscina antes de transcurridos entre 10 y 12 días.

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año.

Precauciones: Contiene hidrocarburos aromáticos. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

