



# ESMALTE FORJA

**Ficha Técnica**  
*Esmaltes sintéticos*

**FICHA Nº** 33-10  
**CODIGO:** FR-10

**DESCRIPCIÓN:** Esmalte anticorrosivo basado en óxido de hierro micaceo que le da un aspecto metálico tipo forja. No cuartea, de fácil aplicación, gran adherencia y elasticidad.

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Exteriores e interiores. Para la protección y decoración de estructuras metálicas (industriales, verjas, farolas, etc.).

## CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

<b>Acabado:</b>	Metálico aspecto forja.
<b>Color:</b>	Gris acero y negro. Consultar otros colores.
<b>Peso específico:</b>	1450-1550 grs/lt.
<b>Sólidos:</b>	60% ± 1
<b>Rendimiento:</b>	8-12 m <sup>2</sup> /kg.
<b>Seco al tacto:</b>	2-3 horas.

## NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

<b>Forma de aplicación:</b>	A brocha, pistola o rodillo.
<b>Disolvente:</b>	Disolvente brocha o pistola.
<b>Tiempo de repintado:</b>	12 horas.
<b>Envasado:</b>	5 y 30 Kgs.

**Observaciones:** Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

**Aplicación:** Remover bien el producto, hasta su perfecta homogeneización. Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc., y convenientemente imprimadas.

**Almacenamiento:** Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año.

**Precauciones:** Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

**Nota:** IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

