



ELASTOMERO

Ficha Técnica
Impermeabilizantes

FICHA N° 36-01
CODIGO: EL-10

DESCRIPCIÓN: Pintura formulada a base de copolímeros en emulsión y pigmentos sólidos resistentes tanto a la luz como a los agentes atmosféricos. una vez seca forma una capa totalmente impermeable.

CAMPO DE APLICACIÓN: Ideal para terrazas, azoteas, tejados, paramentos verticales, etc.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Acabado:	Mate sedoso.
Color:	Blanco, rojo, negro, gris y verde. Bajo pedido cualquier color.
Peso específico:	1300-1400 grs/lt.
Sólidos:	52% ± 1%.
Rendimiento:	0,5-1 m ² /kg.
Seco al tacto:	1-2 horas.
Endurecimiento total:	4-5 días.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	A brocha o rodillo.
Diluyente:	Agua.
Espesor recomendado:	El total de espesor no será inferior a 300 micras.
Tiempo de repintado:	3-4 horas según temperatura y humedad.
Elasticidad:	> 300%.
Resistencia a la tracción:	>30 kg. por m ² .
Envasado:	5 y 23 Kgs.

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

Propiedades: Posee una gran elasticidad y excelente adherencia sobre diferentes soportes: hormigón, fibro-cemento, tejas, ladrillos, etc.. En algunos casos es recomendable dar previamente una imprimación acrílica de anclaje para conseguir su total adherencia. Una vez seca forma una película totalmente impermeable al agua y resistente a las dilataciones y contracciones del soporte.

Aplicación: Las superficies a impermeabilizar deben estar absolutamente limpias de polvo, grasas, agentes agresivos y completamente fraguadas y secas. Al aplicar dar una mano de rendimiento 0,5 kg./m² en un sentido, pasadas 3 - 4 horas, aplicar una segunda en sentido perpendicular a la primera. No aplicar si hay riesgo de lluvia mientras la pintura no este seca a fondo, pues sensible al agua. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superior a 35°C. En terrazas transitables se puede utilizar como refuerzo una malla de fibra de vidrio antes de la ultima capa.

Almacenamiento: Los envases deben estar tapados para evitar evaporaciones y ensuciamientos. Deben guardarse en sitios no expuestos a la radiación prolongada de la luz solar. Preservar de las heladas. Siguiendo estos consejos pueden ser almacenados durante doce meses sin alteración alguna de las propiedades de los componentes.

Precauciones: Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

