



IPLYCRIL A-B SATINADO

Ficha Técnica

Barnices poliuretano

no amarilleantes

FICHA N° 13-02

CODIGO: IP-25

DESCRIPCIÓN: Barniz de poliuretano de terminación **NO AMARILLEANTE** de dos componentes. **Compatible con las primeras capas de UREA-FORMOL SIN AMARILLEAR.** De gran elasticidad, fácil aplicación y acabado fino.

COMPOSICIÓN: Barniz hidroxilado que puede combinarse con poliéster hidroxilado y endurecer con poliisocianatos.

CAMPO DE APLICACIÓN: Como barniz de terminación sobre capas recientes de urea-formol (no amarillea) o sobre fondo de poliuretano en suelos de parquet, flotantes y corcho, donde se exija una gran dureza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Satinado Incoloro.
Color:	Caramelo con separación blanco.
Mezcla:	1:1. (IPLYCRIL A SATINADO: IPLYCRIL B SATINADO).
Vida de la mezcla:	4 horas a 20°C.
Dureza constante:	72 horas.
Dureza persoz:	330 segundos.
Sólidos:	50% +1
Viscosidad aplicación:	La de suministro.
Rendimiento:	8-10 m ² /kg.
Secado:	4-6 horas a 20°C.
C.O.V.	498 g. / l 2004/42/IIA JBD 500/2010

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	A Brocha o rodillo.
Disolvente:	Disolvente poliuretano.
Envasado:	Juegos de 10 (5 y 5 (A-B))

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc. **Se recomienda dar una sola mano.** Si quiere dar una segunda mano, esperar 48 horas, pasar lija de 120 y barnizar con el mismo producto. Si se quiere pasar a brillo habría que quitar las capas de satinado lijando fuertemente con una lija menor de 120.

Aplicación: Agitar el componente **IPLYCRIL A Satinado** fuertemente hasta su homogeneización. Mezclar **IPLYCRIL A** e **IPLYCRIL B** a partes iguales. Mover la mezcla con cualquier utensilio excepto con la brocha que se vayan a utilizar para barnizar y dejar reposar la mezcla durante 5 o 10min.

Para evitar problemas en la aplicación la temperatura debe ser entre 15 y 20° y una humedad relativa del 60 %.

A brocha: aplicar con la brocha convenientemente sin hacer arcos, extendiendo el producto por igual en toda la superficie. Limpiar correctamente brocha con **DISOLVENTE LIMPIEZA DE POLIURETANO.**

Conservación: Con nuestro **LIMPIADOR PARA PARQUETS.**

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante al menos seis meses. Pero si hay un verano por medio y el lugar de almacenaje no tiene una temperatura estable, el tiempo de almacenaje puede bajar a cuatro meses.

Precauciones: Producto inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de los vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf.: 91 675 19 98. Dpto. Atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

Julio 2017

IPLISA (INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO, S.A.)

Circunvalación, 13 28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

91-675.19.98 - FAX: 91-676.42.84 - email: iplisa@iplisa.com

