



IPLYLAC

Ficha Técnica *Pinturas Especiales*

FICHA Nº 34-03
CODIGO: GA-50

DESCRIPCIÓN: Esmalte laca de poliuretano de gran resistencia al exterior. Excelente dureza. Altamente lavable y fácil de limpiar. Por su naturaleza teflonada tiene un aspecto y tacto sedoso dando una gran resistencia al rayado. El blanco es resistente al amarilleamiento

CAMPO DE APLICACIÓN: Como uso general de acabados donde se requiere altas prestaciones y máxima calidad. Maquinaria, estructuras metálicas, equipos industriales, muebles, puertas, etc.. Según la naturaleza de las superficies a pintar, estas deben de estar convenientemente imprimadas

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Acabado:	Satinado sedoso.
Color:	Blanco. Bajo pedido cualquier color.
Peso específico:	1,20 gr/c.c.. Blanco
Viscosidad:	150-160 segundos copa Ford nº4 a 20°C.
Sólidos en Vol.	50% - 55%. Según color
Rendimiento:	8-14 m ² /lt.
Seco al tacto:	2 horas.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	A brocha, rodillo o pistola
Disolvente:	Disolvente brocha o pistola.
Espesor recomendado de película:	25-30 micras.
Tiempo de repintado:	24 horas.
Envasado:	750 c.c. – 4 Litros

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

Aplicación: Remover bien el producto, hasta su perfecta homogenización. Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc., y convenientemente imprimadas.

Las superficies ya pintadas con anterioridad, deben estar en buen estado y bien adheridas, aplicar directamente previo lavado y lijado suave. Si estas están en mal estado proceder a su total eliminación mediante chorreado o raspado y cepillado.

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año.

Precauciones: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al Telf. : 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

