



ESMALTE INDUSTRIAL S/R

Ficha Técnica
Esmaltes industriales

FICHA Nº 32-01
CODIGO: ES-10

DESCRIPCIÓN: Recubrimiento de secado rápido formulado con resinas modificadas que le confieren una buena resistencia al exterior y con propiedades antioxidantes

CAMPO DE APLICACIÓN: Como uso general de acabado donde se requiere un rápido secado. Maquinaria, estructuras metálicas, equipos industriales, etc..

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

| | |
|-------------------------|--|
| Acabado: | Brillo. |
| Color: | Según carta de colores. Bajo pedido cualquier color. |
| Peso específico: | 1200-1300 grs/lt. |
| Viscosidad: | 150-160 segundos copa Ford nº4 a 20°C. |
| Sólidos: | 60% ± 1%. |
| Rendimiento: | 7-9 m ² /kg. |
| Seco al tacto: | 20 minutos. |
| Seco al total: | 40 minutos. |

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

| | |
|---|--|
| Forma de aplicación: | A pistola. Con brocha o rodillo solo retoques. |
| Disolvente: | Disolvente pistola. |
| Espesor recomendado de película: | 25-30 micras. |
| Tiempo de repintado: | 2-3 horas. |
| Envasado: | 5 y 25 Kgs. |

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

Aplicación: Remover bien el producto, hasta su perfecta homogeneización. Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc., y convenientemente imprimadas.

Las superficies ya pintadas con anterioridad, deben estar en buen estado y bien adheridas, aplicar directamente previo lavado y lijado suave. Si estas están en mal estado proceder a su total eliminación mediante chorreado o raspado y cepillado.

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año.

Precauciones: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

