



ESMALTE MARTELE

Ficha Técnica
Esmaltes sintéticos

FICHA N° 33-09
CODIGO: EM-10

DESCRIPCIÓN: Esmalte brillante metalizado con aspecto de martilleo.

CAMPO DE APLICACIÓN: Como uso general de acabado. Maquinaria, electrodomésticos, puertas y usos industriales en general.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Acabado:	Efecto martelé brillante.
Color:	Gris plata y azul.
Peso específico:	1200-1300 grs/lt.
Viscosidad:	120-121 segundos copa Ford n°4 a 20°C.
Sólidos:	65% ± 3%.
Rendimiento:	6-10 m ² /kg.
Seco al tacto:	2-3 horas.
Seco total:	8 horas.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	Pistola. Se puede hornear 20 minutos a 60-70°C, transcurridos 10-15 minutos de la aplicación.
Disolvente:	Disolvente pistola.
Espesor recomendado de película:	80 micras.
Tiempo de repintado:	6 horas.
Envasado:	4 Kgs.

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc. No aplicar por debajo de los 5°C.

Aplicación: Remover bien el producto, hasta su perfecta homogeneización. Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc., y convenientemente imprimadas.

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año.

Precauciones: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

