



ESMALTE SINTETICO IPLYSUN

Ficha Técnica
Esmaltes sintéticos

FICHA Nº 33-05
CODIGO: SA-50

DESCRIPCIÓN: Esmalte sintético de alta calidad, excelente brillo, gran dureza y elasticidad. Formulado con resinas de última generación. De uso universal, especial decoración.

CAMPO DE APLICACIÓN: Exteriores e interiores. Como última capa para proteger y embellecer verjas, puertas, muebles, industria en general, maquinaria, etc.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Acabado:	Brillo.
Color:	Según carta de colores. Bajo pedido cualquier color.
Peso específico:	1200-1300 grs/lit.
Viscosidad:	120-121 segundos copa Ford nº4 a 20°C.
Sólidos:	60% ± 1%.
Rendimiento:	10-14 m ² /kg.
Seco al tacto:	2-3 horas.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	Brocha, rodillo o pistola.
Disolvente:	Disolvente brocha o pistola.
Espesor recomendado de película:	30 micras.
Tiempo de repintado:	12 horas.
Envasado:	1, 5 Kgs. y lata.

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc. No aplicar por debajo de los 5°C.

Aplicación: Remover bien el producto, hasta su perfecta homogeneización. Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc., y convenientemente imprimadas.

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año.

Precauciones: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la fórmula, a partir de esta actual.

