



# FERROPLYSA S/RAPIDO

*Ficha Técnica*  
*Imprimaciones*

FICHA Nº 37-09  
CODIGO: IM-93

**DESCRIPCIÓN:** Capa de fondo ó imprimación antioxidante a base de resinas alquídicas, de secado rápido.

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Como Imprimación de uso general donde se requiera la mejor relación calidad/precio.

## CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Acabado:</b>         | Mate.   |
| <b>Color:</b>           | Gris, Roja, Negra, Blanca, Azul, Verde y s/necesidad. |
| <b>Peso específico:</b> | 1500-1600 grs/lit.                                    |
| <b>Viscosidad:</b>      | 150-200" CF4 a 20° C.                                 |
| <b>Sólidos:</b>         | 69% ± 1   |
| <b>Rendimiento:</b>     | 6-9 m <sup>2</sup> /kg.                               |
| <b>Seco al tacto:</b>   | 15'   |
| <b>Secado total:</b>    | 1 hora.   |

## NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Forma de aplicación:</b>             | Brocha, rodillo o pistola.       |
| <b>Disolvente:</b>                      | Disolvente brocha o pistola.     |
| <b>Espesor recomendado de película:</b> | 35 a 40 micras de película seca. |
| <b>Tiempo de repintado:</b>             | 14 horas.                        |
| <b>Envasado:</b>                        | 6 kg y 24 Kg.                    |

**Observaciones:** Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

**Aplicación:** Remover bien el producto, hasta su perfecta homogenización. Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc.

**Almacenamiento:** Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año.

**Precauciones:** Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

**Nota:** IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

