



IPLYSUN MULTIPRIMER

Ficha Técnica
Pinturas al agua

FICHA Nº 39-02
CODIGO: PE-30

DESCRIPCIÓN: Pintura formulada a base de resinas acrílicas y pigmentos estables y resistentes a la luz y al exterior

CAMPO DE APLICACIÓN: Indicado para la protección y decoración de una gran variedad de soportes como madera, yeso, cemento, metales incluidos galvanizados, etc. Posee una gran adherencia y un rápido secado, es fácilmente lijable, no tiene olor y es permeable al vapor de agua

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Acabado:	Satinado
Color:	Blanco
Peso específico:	1,25 ± 0.05 gr. / c.c.
Sólidos en Peso	48% ± 2%.
Rendimiento:	10-14 m ² /Lt.
Seco al tacto:	1 hora aproximadamente
C.O.V.:	125 g/l Valor limite para este producto 130 g/l (2010) Cat. A / DBA

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	Brocha, Rodillo o Pistola
Diluyente:	Agua
Tiempo de repintado:	Mínimo 10 horas.
Envasado:	750 c.c. ,4 L y 15 Litros

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

Aplicación: Remover bien el producto, hasta su perfecta homogenización. Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc. No pintar a pleno sol, ni a temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 30 °C. En superficies metálicas es necesario desengrasar perfectamente

Si es necesario se puede diluir con agua potable blanda o desionizada hasta un 5 %

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año. Preservar de las heladas

Precauciones: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98. Dpto. Atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

