



RODROCRIL A-B MATE

Ficha Técnica
Barnices poliuretano
no amarilleanes

FICHA N° 13-06
CODIGO: IP-35

DESCRIPCIÓN: Barniz de poliuretano de terminación **NO AMARILLEANTE** de dos componentes. **Compatible con las primeras capas de UREA-FORMOL SIN AMARILLEAR.** De gran elasticidad, fácil aplicación y acabado fino.

COMPOSICIÓN: Barniz hidroxilado que puede combinarse con poliéster hidroxilado y endurecer con poliisocianatos.

CAMPO DE APLICACIÓN: Como barniz de terminación sobre capas recientes de urea-formol (no amarillea) o sobre fondo de poliuretano en suelos de parquet, flotantes y corcho, donde se exija una gran dureza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Mate.
Color:	Lechoso.
Mezcla:	1:1 (RODROCRIL A MATE : RODROCRIL B MATE).
Vida de la mezcla:	4 horas a 20°C.
Dureza constante:	7/8 días.
Sólidos:	42-44%
Viscosidad aplicación:	20+-3" CF4 20°C.
Rendimiento:	8-10 m ² /kg.
Secado tacto:	3-4 horas a 20°C.
Transitabilidad:	48 horas.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	Brocha.
Disolvente:	Disolvente poliuretano.
Tiempo rebarnizado:	Se recomienda aplicar una sola mano. Si se quiere dar una segunda mano, esperar 48 horas, pulir y barnizar de nuevo.
Envasado:	Juegos de 10 Kg. (5-5 A-B).

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

Aplicación: Agitar el componente **RODROCRIL A** fuertemente hasta su homogeneización. Mezclar **RODROCRIL A** y **RODROCRIL B** a partes iguales. Mover la mezcla con cualquier utensilio excepto con la brocha que se vaya a utilizar para barnizar y dejar reposar 5 minutos. Recomendado aplicar el producto entre 15 y 25°C y con humedad relativa del 60%. Aplicar con la brocha convenientemente sin hacer arcos, extendiendo el producto por igual en toda la superficie. Limpiar correctamente la brocha con **DISOLVENTE DE POLIURETANO**.

Conservación: Con nuestro **LIMPIADOR PARA PARQUETS** o una bayeta húmeda con agua y secado posterior.

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante al menos seis meses. Pero si hay un verano por medio y el lugar de almacenaje no tiene una temperatura estable, el tiempo de almacenaje puede bajar a cuatro meses. Una vez abierto se debe utilizar inmediatamente.

Precauciones: Producto inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de los vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL

