



# RODROCRIL A-B SATINADO

**Ficha Técnica**  
*Barnices poliuretano  
no amarilleantes*

FICHA N° 13-05  
CODIGO: IP-34

**DESCRIPCIÓN:** Barniz de poliuretano de terminación **NO AMARILLEANTE** de dos componentes. **Compatible con las primeras capas de UREA-FORMOL SIN AMARILLEAR.** De gran elasticidad, fácil aplicación y acabado fino.

**COMPOSICIÓN:** Barniz hidroxilado que puede combinarse con poliéster hidroxilado y endurecer con poliisocianatos.

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Como barniz de terminación sobre capas recientes de urea-formol (no amarillea) o sobre fondo de poliuretano en suelos de parquet, flotantes y corcho, donde se exija una gran dureza.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Acabado:</b>	Satinado.
<b>Color:</b>	Lechoso.
<b>Mezcla:</b>	1:1 (RODROCRIL A SATINADO : RODROCRIL B SATINADO).
<b>Vida de la mezcla:</b>	4 horas a 20°C.
<b>Dureza constante:</b>	7/8 días.
<b>Sólidos:</b>	42-44%
<b>Viscosidad aplicación:</b>	20+-3" CF4 20°C.
<b>Rendimiento:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /kg.
<b>Secado tacto:</b>	3-4 horas a 20°C.
<b>Transitabilidad:</b>	48 horas.

## NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

<b>Forma de aplicación:</b>	Brocha.
<b>Disolvente:</b>	Disolvente poliuretano.
<b>Tiempo rebarnizado:</b>	Se recomienda aplicar una sola mano. Si se quiere dar una segunda mano, esperar 48 horas, pulir y barnizar de nuevo.
<b>Envasado:</b>	Juegos de 10 Kg. (5-5 A-B).

**Observaciones:** Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

**Aplicación:** Agitar el componente **RODROCRIL A** fuertemente hasta su homogeneización. Mezclar **RODROCRIL A** y **RODROCRIL B** a partes iguales. Mover la mezcla con cualquier utensilio excepto con la brocha que se vaya a utilizar para barnizar y dejar reposar 5 minutos. Recomendado aplicar el producto entre 15 y 25°C y con humedad relativa del 60%. Aplicar con la brocha convenientemente sin hacer arcos, extendiendo el producto por igual en toda la superficie. Limpiar correctamente la brocha con **DISOLVENTE DE POLIURETANO**.

**Conservación:** Con nuestro **LIMPIADOR PARA PARQUETS** o una bayeta húmeda con agua y secado posterior.

**Almacenamiento:** Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante al menos seis meses. Pero si hay un verano por medio y el lugar de almacenaje no tiene una temperatura estable, el tiempo de almacenaje puede bajar a cuatro meses. Una vez abierto se debe utilizar inmediatamente.

**Precauciones:** Producto inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de los vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

**Nota:** IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

**PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL**

