



# IPLYSOL PS

## Ficha Técnica

*Barnices  
decoración y carpintería*

FICHA Nº 40-05

CODIGO: BD-60

**DESCRIPCIÓN:** Barniz de poliuretano sintético de un componente, para interior, de fácil aplicación. Buena adherencia, elasticidad y gran resistencia al agua.

**COMPOSICIÓN:** A base de resinas gliceroftalicas de linaza.

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Para todo tipo de maderas en aplicación interior.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Acabado:</b>	Brillo.
<b>Color:</b>	Incoloro.
<b>Dureza constante:</b>	96 horas.
<b>Dureza persoz:</b>	252 segundos.
<b>Sólidos:</b>	49%.
<b>Viscosidad aplicación:</b>	La de suministro.
<b>Rendimiento:</b>	10-12 m <sup>2</sup> /lt.
<b>Secado:</b>	6-7 horas a 20°C.

### NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

<b>Forma de aplicación:</b>	Brocha o rodillo.
<b>Disolvente:</b>	Disolvente brocha.
<b>Tiempo rebarnizado:</b>	7-8 horas.
<b>Envasado:</b>	1, 5, 10 y 20 Lts.

**Observaciones:** Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

**Aplicación:** Remover bien el producto hasta su perfecta homogeneización. La superficie a barnizar debe estar exenta de polvo, ceras, etc. En restauraciones un suave lijado es conveniente para una mejor adherencia y acabado.

**Conservación:** Con nuestro **LIMPIADOR PARA PARQUETS** o una bayeta húmeda y secado posterior.

**Almacenamiento:** Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. Preferentemente entre 15°C y 25°C, evitando la incidencia prolongada de los rayos solares. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante doce meses.

**Precauciones:** Producto inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de los vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98. Dpto. Atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

**Nota:** IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

