



IPLYFONDO A-B

Ficha Técnica

Fondos
de poliuretano

FICHA Nº 11-02
CODIGO: FO-10

DESCRIPCIÓN: Fondo de poliuretano de dos componentes, de rapidísimo secado, incluso a baja temperatura, gran rendimiento y fácil aplicación. Ideal para trabajos de mucha rapidez, con la terminación de IPLY SOL A-B.

CAMPO DE APLICACIÓN: Para la Imprimación de la madera, en trabajos terminados con barnices de poliuretano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Color: | Lechoso amarronado. |
| Mezcla: | 2:1 en volumen. (IPLYFONDO A: IPLYFONDO B). |
| Vida de la mezcla: | ± 1 hora. A 20°C |
| Sólidos: | 50% ± 0,5 |
| Viscosidad aplicación: | La de suministro. |
| Rendimiento: | 8-10 m ² /kg. |
| Secado: | 1 hora al tacto a 20°C. 6 horas para pasar la maquina a 20°C. |
| C.O.V. | 498 g. / l 2004/42/IIA JBD 500/2010 |

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Forma de aplicación: | Brocha o rodillo. |
| Disolvente: | Disolvente poliuretano. |
| Tiempo rebarnizado: | 6 horas. (Como máximo 4 horas sino se pule la primera mano). |
| Envasado: | Juegos de 15 (10 y 5). |

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

Aplicación: Agitar enérgicamente el componente A hasta total homogenización, hacer la mezcla y moverla con una espátula o agitador, nunca con la brocha. No requiere adición de disolvente. Aunque levanta poco repelo es necesario lijar siempre antes de dar el barniz de poliuretano. Se recomienda dar sólo una mano. **No utilizar nunca Urea-Formol encima de IPLYFONDO A-B**, solo barnices de poliuretano.

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante al menos seis meses. Pero si hay un verano por medio y el lugar de almacenaje no tiene una temperatura estable, el tiempo de almacenaje puede bajar a cuatro meses.

Precauciones: Producto inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de los vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf.: 91 675 19 98. Dpto. Atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

Julio 2017

