



IPLYPARQ LAMPARQUET

Ficha Técnica
Adhesivos
para parquet

FICHA Nº 20-04
CODIGO: AP-30

DESCRIPCIÓN: Dispersión acuosa de acetato de polivinilo súper plastificado.

CAMPO DE APLICACIÓN: Como adhesivo para pegar tablas largas hasta 50 cms. sobre baldosín hidráulico (mosaico) o sobre mortero de cemento y arena.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color:	Blanco - Roble - Rojizo (Según pedido)
Sólidos:	Totales: 63% ± 1 Ligantes: 36% ± 1
Tiempo abierto:	Uralita/Espátula - 30 minutos.
Viscosidad Brookfielt RVT:	h = 6, r.p.m. = 20,20°C 440 P
Rendimiento:	De 750 a 1.000 gramos/m ² según sea mortero o baldosa.
Mínima temperatura de formación de película:	5° C.
Tracción Hounsfield:	1/2 hora..... 115 Kgs/Pulg ² . 38 horas..... 170 Kgs/Pulg ² .
Temperatura inflamación:	No es inflamable.
Envasado:	22 kgs.

NOTA: Estos ensayos se han realizado de acuerdo con la norma BS 3544 British Standard.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

Aplicación: Va preparada al uso. Es necesario agitarla antes de usarla. La superficie a pegar debe estar firme, seca, libre de polvo, ceras, etc. Tanto la humedad de la madera como la solera no ha de sobrepasar el 11%.

Almacenamiento: Se deben guardar en lugares con ambiente estable (10°C a 25° C.), en su envase original y bien cerrados. Proteger el adhesivo de las heladas en el almacén u obras.

Precauciones: Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, llamar al tel.: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

