



IPLYSOL ACRILICO EXTERIORES

Ficha Técnica

*Barnices
decoración y carpintería*

FICHA Nº 40-01

CODIGO: BD-10

DESCRIPCIÓN: Barniz a base de resinas acrílicas, de excelente anclaje y no amarillea.

CAMPO DE APLICACIÓN: Barniz para donde se necesite un uso al exterior, ladrillos, superficies metálicas, granito, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Brillo.
Color:	Transparente.
Peso específico:	900-1000 grs/lt.
Sólidos:	35% ± 2%.
Rendimiento:	10 – 12 m ² /l.
Secado al tacto:	5 - 10 minutos.
Secado total:	20 minutos.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	Brocha, rodillo o pistola.
Disolvente:	Disolvente Acrílico
Espesor recomendado de película:	20 micras.
Tiempo rebarnizado:	30 minutos.
Envasado:	1, 5, y 20 Kgs.

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

Aplicación: Remover bien el producto, hasta su perfecta homogeneización. Las superficies a barnizar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc.

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año.

Precauciones: Producto inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de los vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98. Dpto. Atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

IPLISA (INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO,S.A.)

Circunvalación, 13 28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)
91-675.19.98 - FAX: 91-676.42.84 - email: iplisa@iplisa.com