



IMPRIMACION EPOXI 4:1

Ficha Técnica
Epoxis

FICHA Nº 31-01
CODIGO: EP-10

DESCRIPCIÓN: Imprimación epoxi-poliamida, de gran prestación anticorrosiva, resistencia al agua y a la abrasión. Buen anclaje.

CAMPO DE APLICACIÓN: Como imprimación anticorrosiva para superficies galvanizadas, aceros y como acabado satinado en interiores de hormigón, etc.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Color:	Blanco, gris fosfato, negro, ocre y rojo oxido. Bajo pedido cualquier color.
Mezcla:	4:1 en peso. (Base : Catalizador).
Vida de la mezcla:	8 horas.
Peso específico:	1350-1400 grs/lt.
Sólidos:	40% ± 2%.
Rendimiento:	6-8 m ² /kg.
Seco al tacto:	1 hora.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	Brocha, rodillo o pistola. (A pistola diluir de un 5 a 10 % con disolvente epoxi).
Disolvente:	Disolvente epoxi.
Espesor recomendado de película:	40 micras en película seca.
Tiempo de repintado:	3 horas.
Envasado:	Juegos de 5 y 25 Kgs. (4 y 1 ; 20 y 5 (Base y catalizador).

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

Aplicación: No debe aplicarse por debajo de 15 °C y una humedad relativa que no exceda del 80%. Las superficies a pintar estarán exentas de polvo, grasas, etc. Si se sobrepasase el tiempo máximo de repintado se deberá provocar rugosidad (suave chorreado o lijado) en la superficie pintada a fin de asegurar un buen anclaje. En caso de aplicarse sobre galvanizados, aleaciones ligeras o metales no féreos, se procederá a un suave chorreado para conseguir una mejor adherencia. En todos los casos limpiar minuciosamente de restos de oxido, grasas, etc., a ser posible con chorro de arena.

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante un año.

Precauciones: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

