



IPLYSOL LASUR AL AGUA

Ficha Técnica
Barnices
Decoración y carpintería

FICHA Nº
CODIGO:

DESCRIPCIÓN: Es un producto protector que por su especial composición penetra en las maderas naturales que no estén ni barnizadas ni enceradas, no formando capa. Conserva y protege la madera tanto exterior como en interior, realizando el veteadado natural y evitando que se vuelvan grisáceas.

CAMPO DE APLICACIÓN: Esta indicado para proteger todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas, muebles, puertas, ventanas, vallas, etc.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Color:	Transparente, pino, roble, caoba, castaño, nogal, palisandro, teca.
Peso específico:	1000-1050 grs/lt.
Viscosidad:	30-40 segundos copa Ford nº 4 a 20°C.
Rendimiento:	10-16 m ² /L.
Seco al tacto:	1-3 horas.
COVs	Max. 110 g/l 2004/42IIA (e) 150/130

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	A brocha.
Diluyente y limpieza:	Agua
Tiempo de rebarnizado:	10 – 12 horas.
Envasado:	1, 4 y 15 litros

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

Propiedades: Protege todo tipo de maderas y es repelente al agua evitando que penetre la suciedad. También lleva aditivos que absorben los rayos ultravioleta con lo cual evita el envejecimiento prematuro de la madera y su agrisamiento. Permite respirar a la madera, es decir, es permeable al vapor de agua.

Modo de empleo: Las superficies a proteger deben estar absolutamente limpias de polvo, grasas, salitre, humedad, etc., al ser un producto microporoso penetra en la madera, adaptándose a sus movimientos naturales no agrietándose ni formando escamas. Si la madera esta barnizada eliminar totalmente el barniz y proceder como si fuera nueva. Es conveniente dar dos o tres manos de acabado, según la intensidad del color deseada, en sentido de la veta de la madera. Si la madera produce repelo lijar suavemente. Aplicar a brocha o pincel, para hacerlo a rodillo o pistola se recomienda hacer una prueba preliminar. Los colores son compatibles entre si, pudiendo conseguir infinidad de tonalidades. Para su mantenimiento no es necesario decapar, solo limpiar y si es necesario pasar una lija muy suave. Se debe aplicar con una humedad de la madera no superior a un 20 %.

Precauciones: Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Iplisa garantiza la calidad de sus productos de acuerdo con sus condiciones generales de venta y suministro. Los consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente o por escrito, son ofrecidos de acuerdo con los conocimientos y experiencias actuales de Iplisa y constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por Iplisa suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds. La aplicación y la utilización de los productos escapan a las posibilidades de control de Iplisa, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Las recomendaciones en materia de seguridad de Iplisa, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 09/2018. Anula las anteriores.

