



# POLYCRIL A-B

**Ficha Técnica**  
*Barnices poliuretano  
no amarilleanes*

FICHA N° 13-01  
CODIGO: IP-20

**DESCRIPCIÓN:** Barniz de poliuretano de terminación **NO AMARILLEANTE** de dos componentes. **Compatible con las primeras capas de UREA-FORMOL SIN AMARILLEAR.** De gran elasticidad, fácil aplicación y acabado fino.

**COMPOSICIÓN:** Barniz hidroxilado que puede combinarse con poliéster hidroxilado y endurecer con poliisocianatos.

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Como barniz de terminación sobre capas recientes de urea-formol (no amarillea) o sobre fondo de poliuretano en suelos de parquet, flotantes y corcho, donde se exija una gran dureza y excelente brillo .

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Acabado:</b>	Brillo.
<b>Color:</b>	Incoloro.
<b>Mezcla:</b>	1:1. (POLYCRIL A : POLYCRIL B).
<b>Vida de la mezcla:</b>	4 horas a 20°C.
<b>Dureza constante:</b>	60 horas.
<b>Dureza persoz:</b>	330 segundos.
<b>Sólidos:</b>	46%.
<b>Viscosidad aplicación:</b>	La de suministro.
<b>Rendimiento:</b>	10-12 m <sup>2</sup> /kg.
<b>Secado:</b>	2-3 horas a 20°C.

## NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

<b>Forma de aplicación:</b>	Brocha o rodillo.
<b>Disolvente:</b>	Disolvente poliuretano.
<b>Tiempo rebarnizado:</b>	6-7 horas.
<b>Envasado:</b>	Juegos de 20 Kgs. (10 y 10 (A-B).

**Observaciones:** Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

**Aplicación:** Mover bien el envase, hacer la mezcla y moverla con un palo o similar, nunca con la brocha, y dejarla reposar 5-10 minutos. Si se utiliza sobre urea-formol, pasar una lija fina (240) a la última mano. Antes de barnizar: eliminar ceras, grasas, polvo, etc.

**Conservación:** Con nuestro **LIMPIADOR PARA PARQUETS** o una bayeta húmeda con agua y secado posterior.

**Almacenamiento:** Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante al menos seis meses. Pero si hay un verano por medio y el lugar de almacenaje no tiene una temperatura estable, el tiempo de almacenaje puede bajar a cuatro meses.

**Precauciones:** Producto inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de los vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98. Dpto. Atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

**Nota:** IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

