



# RESIKOL SUPER

**Ficha Técnica**  
*Adhesivos  
para parquet*

FICHA Nº 20-03  
CODIGO: AP-20-21

**DESCRIPCIÓN:** Dispersión acuosa de acetato de polivinilo plastificada. Super plastificado.

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Como adhesivo para pegar parquet sobre baldosín hidráulico (mosaico) o sobre mortero de cemento y arena.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Color:</b>	Blanco - Roble - Rojizo. (Según pedido).
<b>Sólidos:</b>	Totales: 61% ± 1% Ligantes: 25% ± 1%
<b>Tiempo abierto:</b>	Uralita/Espátula - 1/2 hora.
<b>Rendimiento:</b>	750-1.000 grs/m <sup>2</sup> según sea mortero o baldosa.
<b>Mínima temperatura de formación de película:</b>	5° C.
<b>Tracción Hounsfield:</b>	1/2 hora..... 103 Kgs/Pulg <sup>2</sup> 38 horas..... 162 Kgs/Pulg <sup>2</sup>
<b>Temperatura inflamación:</b>	No es inflamable
<b>Envasado:</b>	Envases de 22, 13 y 6,5 Kgs.

**NOTA:** Estos ensayos se han realizado de acuerdo con la norma BS 3544 British Standard.

## NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

**Observaciones:** Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

**Aplicación:** Va preparada al uso. Es necesario agitarla antes de usarla. La superficie a pegar debe estar firme, seca, libre de polvo, ceras, etc. Tanto la humedad de la madera como la solera no ha de sobrepasar el 11%.

**Almacenamiento:** Se deben guardar en lugares con ambiente estable (10°C a 25° C.), en su envase original y bien cerrados. Proteger el adhesivo de las heladas en el almacén u obras.

**Precauciones:** Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, llamar al tel 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

**Nota:** IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

