



# IPLYPÉTREO LISO

**Ficha Técnica**  
Pinturas Plásticas

FICHA Nº 38-12  
CODIGO: PL-95

**DESCRIPCIÓN:** Revestimiento pétreo de acabado liso basado en emulsiones de copolímeros especiales, de fácil aplicación y gran poder cubriente. Posee una excelente dureza y gran lavabilidad

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Exterior e interior para paredes, fachadas, patios y en cualquier superficie donde se precise un acabado resistente a la humedad y agentes atmosféricos. Ideal para grandes complejos de viviendas. No amarillea

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Acabado:</b>	Mate.
<b>Color:</b>	Blanco. Bajo pedido mínimo cualquier color.
<b>Peso específico:</b>	1,68 ± 0,05 gr. / c.c. a 20 °C
<b>Viscosidad:</b>	28000 ± 5000 a 20 °C
<b>Sólidos:</b>	68% ± 3%.
<b>Rendimiento:</b>	3-4 m <sup>2</sup> /litro
<b>Secado:</b>	1/2 horas a 20 °C
<b>Lavabilidad Gardner</b>	5.000 ciclos

## NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

<b>Forma de aplicación:</b>	Brocha, rodillo y pistola
<b>Diluyente:</b>	Agua.
<b>Envasado:</b>	15 Litros

**Observaciones:** Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

**Aplicación:** Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización, la superficie a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc. La primera mano debe darse diluida. No aplicar por debajo de los 5 °C.

**Almacenamiento:** Los envases deben estar tapados para evitar evaporaciones y ensuciamientos. Deben guardarse en sitios no expuestos a la radiación prolongada de la luz solar. Preservar de las heladas. Siguiendo estos consejos pueden ser almacenados durante doce meses sin alteración alguna de las propiedades de los componentes.

**Precauciones:** Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

**Nota:** IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

