



IPLYPETRÉO RUGOSO

Ficha Técnica
Pinturas Plásticas

FICHA Nº 38-13
CODIGO: PL-97

DESCRIPCIÓN: Revestimiento basado en emulsiones de copolímeros especiales, de fácil aplicación y gran poder cubriente. Posee una excelente adherencia y una vez endurecido proporciona una excelente protección siendo a la vez transpirable.

CAMPO DE APLICACIÓN: Exterior e interior para paredes, fachadas, patios y en cualquier superficie donde se precise un acabado resistente a la humedad y agentes atmosféricos. Ideal para grandes complejos de viviendas. No amarillea

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Mate.
Color:	Blanco. Bajo pedido cualquier color.
Peso específico:	1,800 ± 0,05 gr. / c.c. a 20 °C
Viscosidad:	140 ± 5 U. K. (Unidades Krebs) a 20 °C
Sólidos:	82% ± 2%.
Rendimiento:	1-2 m ² /kg.
Secado:	2 horas a 20 °C
Lavabilidad Gardner	5.000 ciclos
Ensayo de Impermeabilidad	Durante una semana se aplicó lluvia artificial a una superficie pintada con nuestro recubrimiento rugoso, no apreciándose nada perjudicial para la pintura

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	Rodillo
Diluyente:	Agua.
Envasado:	15 Litros

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, repintado, etc.

Aplicación: Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización, la superficie a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasas, etc. La primera mano debe darse diluida. No aplicar por debajo de los 5 °C. Es conveniente aplicar primero una mano de nuestro revestimiento pétreo liso diluido 25 – 30% con agua

Almacenamiento: Los envases deben estar tapados para evitar evaporaciones y ensuciamientos. Deben guardarse en sitios no expuestos a la radiación prolongada de la luz solar. Preservar de las heladas. Siguiendo estos consejos pueden ser almacenados durante doce meses sin alteración alguna de las propiedades de los componentes.

Precauciones: Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, llamar al telf. 91 675 19 98 Dpto. atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

