



IPLYSOL A-B

Ficha Técnica

Barnices
de poliuretano

FICHA N° 12-03

CODIGO: PO-20

DESCRIPCIÓN: Barniz de poliuretano de dos componentes de alto brillo, buena adherencia y dureza.

COMPOSICIÓN: Son polímeros formados por reacción de poliadición, es decir, partiendo de la combinación de dos compuestos que reaccionan entre si (un polioliol y un poliisocianato) formando un nuevo poliuretano de características propias.

CAMPO DE APLICACIÓN: Como barniz de terminación en suelos de parquet, flotantes y corcho, donde se exija una gran resistencia a los productos químicos caseros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Brillo.
Color:	Incoloro.
Mezcla:	1:1. (IPLYSOL A : IPLYSOL B).
Vida de la mezcla:	4 horas a 20°C
Dureza constante:	72 horas.
Dureza persoz:	328 segundos.
Sólidos:	50% ± 1
Viscosidad aplicación:	La de suministro.
Rendimiento:	9-11 m ² /kg.
Secado:	4-6 horas a 20°C.
C.O.V.	2004/42/IIA (JBD) 500/2010 Máximo 500 g. / Litro

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Forma de aplicación:	Brocha o rodillo.
Disolvente:	Disolvente poliuretano.
Tiempo rebarnizado:	6 horas. Antes de aplicar una segunda mano, cerciorarse que este seca la anterior.
Envasado:	Juegos de 4, 10 y 20 Kgs. (2 y 2 ; 5 y 5 ; 10 y 10 (A-B).

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

Aplicación: Mover bien el envase, hacer la mezcla y moverla con un palo o similar, nunca con la brocha, y dejarla reposar 5-10 minutos. Antes de barnizar: eliminar ceras, grasas, polvo, etc. En maderas nuevas se recomienda dar una mano de IPLYFONDO (A-B o A-B S/R) para poder lijar a las pocas horas y dos manos de terminación con IPLYSOL A-B. En restauraciones una mano de IPLYSOL A-B suele ser suficiente.

Conservación: Con nuestro LIMPIADOR PARA PARQUETS o una bayeta húmeda y secado posterior.

Almacenamiento: Se almacenará en lugares con un ambiente estable y baja humedad. En su envase herméticamente cerrado se podrá almacenar durante al menos seis meses. Pero si hay un verano por medio y el lugar de almacenaje no tiene una temperatura estable, el tiempo de almacenaje puede bajar a cuatro meses.

Precauciones: Producto inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada de los vapores y utilizar protección respiratoria adecuada si fuese necesario. Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 675 19 98. Dpto. Atención al cliente. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: IPLISA, se reserva el derecho a la mejora de la formula, a partir de esta actual.

IPLISA (INDUSTRIAS DEL PLASTICO LIQUIDO,S.A.)

Circunvalación, 13 28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)
91-675.19.98 - FAX: 91-676.42.84 - email: iplisa@iplisa.com

